Ceresit

CM 11 PLUS

Mortier-colle Comfort

NORME Class C1 T EN 12004

Prêt à l'emploi. Pour carreaux en céramique et mosaïque dans les pièces sèches et humides, pour des couches de 2 à 10 mm.

AVANTAGES DU PRODUIT

- ▶ Zones sèches et humides (salles de bains...)
- ▶ Grande stabilité
- ▶ Application facile
- ▶ Résistant à l'eau et au gel
- ▶ Intérieur et en extérieur
- ▶ Convient pour les piscines

DOMAINES D'APPLICATION

Ceresit CM 11 PLUS convient au collage de carrelages muraux et de sols en céramique, mosaïques et carreaux cuits à la main et dalles à la face arrière profilée, aussi bien en intérieur qu'en extérieur que dans les pièces humides, applicable sur tous les supports à base de ciment et placoplâtre indéformable avec des épaisseurs de couche de 2 - 10 mm.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être stable, exempt de saletés, de graisse, de poussières et d'autres impuretés et capable de supporter une charge suffisante. Ceresit CM 11 PLUS peut être appliqué sur surfaces sèches ou humides.
Les réparations du support, si nécessaire, jusqu'à 20 mm peuvent être effectuées avec le mortier de réparation Ceresit CT 20. Les inégalités du sol peuvent être nivelées jusqu'à 15 mm avec l'enduit de lissage auto nivelant Ceresit CN 69. Ces réparations doivent être effectuées au minimum 24h avant l'application. Les inégalités jusqu'à une profondeur de 5 mm peuvent être égalisées au moyen du mortier-colle lui même pendant l'encollage.
Pour les supports fortement absorbants, il est conseillé d'appliquer le primaire Thomsit R 777.

MODE D'EMPLOI

Verser le contenu du sac dans 6,5 L d'eau propre et claire. Bien mélanger avec un malaxeur jusqu'à obtention d'une masse pâteuse homogène et sans grumeaux.

Laisser reposer pendant 5 min.
Mélanger ensuite de nouveau. Etaler le mortier-colle sur le support puis régler l'épaisseur uniformément avec une spatule dentelée (la taille de la spatule dépend de la taille des carreaux). Le bon choix de la taille des dents assure la tenue des carreaux à la verticale.
Il n'est pas nécessaire d'immerger les carreaux dans l'eau. Poser les carreaux sur le mortier-colle encore frais puis y exercer une forte pression afin d'assurer un bon transfert de colle. Ne pas appliquer PLUS de colle que vous ne pouvez carreler en 20 min.
Eliminer les restes de colle avec de l'eau. La colle durcie ne peut être éliminée que par un procédé mécanique.
Au bout de 24 h (murs) et 48h (sols), les carrelages posés peuvent être jointés avec les produits Ceresit CE.
Appliqué en extérieur, il faudra ajouter une fine couche de mortier sur le carreau (double encollage).

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES

Contient du ciment. Son contact avec l'eau produit une réaction alcaline. Rincer abondamment à l'eau en cas de contact avec les yeux et la peau et consulter un médecin.

CONDITIONNEMENT

Sacs de 25 Kg.

COLORIS

Blanc.

STOCKAGE

Ce produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel.
Le sac ne doit pas être ouvert, déchiré ou percé avant utilisation.

Logistique :

Ceresit CM 11 PLUS, Mortier-colle comfort

Coloris	IDH	Qté par sac	Qté par palette
Blanc	1546525	25 Kg	42

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Base chimique : Mortier-colle à base de ciment, de substances minérales naturelles et d'additifs synthétiques de haute qualité. Produit selon la norme TS EN 12004 C1T class
Poids spécifique : 1,43 Kg/l
Rapport de mélange : 25 Kg de Ceresit CM 11 PLUS avec 6,5 L d'eau
Température d'application : +5°C, +35°C
Temps de repos : 5 min
Temps ouvert : 20 min
A jointer : 24h (murs) 48 h (sols)
La résistance d'accrochage (28 jours) : > 0,5 N/mm^2 EN 12004
Durée de conservation: 12 mois

Consommation :

Taille des carreaux (cm)	Profondeur des dents (mm)	Consommation (Kg/m^2)
Moins de 10	3	1,7
Jusqu'à 10	4	2,0
Jusqu'à 15	6	2,7
Jusqu'à 25	8	3,3
Jusqu'à 30	10	4

Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests d'application. Nous ne pouvons cependant exercer aucune influence sur les circonstances propres à la situation. C'est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour vous assurer que le produit convient à l'application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Algérie Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale N° 05 Alger Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou d'un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les fiches techniques antérieures de ce produit.

Henkel Algérie
Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale N° 05 Alger
Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 - www.ceresit.com

Ceresit
Henkel
BUILDING SYSTEMS
Build on professional solutions.